



ESEN MİKRONİZE GRANOMER ÜRÜNLERİ ELEK DAĞILIM TABLOSU

ÜRÜN CİSNLERİ	ELEK BOYUTU (µm)														
	GRANOMER	< 90	> 90	< 125	> 125	< 250	> 250	> 400	> 500	> 630	> 710	> 1000	> 1250	> 1600	> 2000
	200s	%55- 70	%8-20	%15-25			%0-5								
	500s	%30-40	%10-20		%30-40		%5-15		%0-1						
	0,1-0,4s			%5-25	%35-55		%25-50		%0-1						
	0,3s	%0-1	%0-5	%20-40			%50-70		%0-5						
	0,5s			%0-10	%22-48		%40-70		%0-1						
	0,7s					%0-5	%50-70		%30-40		%0-1	%0-1			
	1-5E					%0-3	%3-10		%65-70			%20-30			
	0,4-1,5s							%0-2		%40-50		%35-50	%15-20	%0-2	
	1-1,5s			%0-1	%0-1				%13-30			%65-85		%0-1	0%
	1,5-2s			%0-1	%0-1							%16-40		%55-75	%0-5
1,5-2B											%50-80		%20-50	%0-1	
1-2E								%10-30			%65-75		%10-15	%0-1	

Tabloda yer alan ürün incelikleri, ortalama üretim verilerinden dikkate alınmış olup değişkenlik gösterebilmektedir.